

COLLANTE DK



collante bituminoso/resinoso per Pannelli di vetro cellulare



Collante bicomponente in secchi da 28 kg per la in opera e la sigillatura pannelli di vetro cellulare

Campi di applicazione:

- Per incollaggio di Pannelli di vetro cellulare e per l'accoppiamento tra Pannelli sovrapposti: su pareti e pavimenti, in interno ed esterno.

Un solo prodotto per: mano di fondo, collante, rasante

Indicazioni di posa:

Il sottofondo di posa deve essere stabile, livellato e pulito.

Mano di fondo come primer: Aggiungere, al Collante DK mescolato e pronto, 3,5 litri d'acqua e miscelare ancora a fondo. Con un pennello applicare uniformemente e lasciare asciugare.

Incollaggio dei Pannelli di vetro cellulare: Durante l'incollaggio dei pannelli di vetro cellulare applicare il Collante DK con una spatola dentata (dentatura circa 10 mm) sulla superficie posteriore e sui bordi dei Pannelli.

Posizionare i pannelli ed inserirli in modo che siano posati ermeticamente gli uni con gli altri. Livellare il materiale fuoriuscito nell'area delle giunture.

Per i **Pannelli di vetro cellulare interrati** procedere a una rasatura superficiale con lo stesso Collante DK.

Non procedere alla lavorazione con il Collante DK a temperature del fondo inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. Il Collante DK mescolato, deve essere utilizzato entro 60 - 80 minuti

Caratteristiche del prodotto:

Base del materiale	
- Componenti fluidi	Emulsione di bitume-polimero
- Componenti in polvere	Miscela secca su base in cemento
Componenti	Bicomponente
Consistenza	Pastosa
Densità della miscela	ca. 1,06 g/cm ³
Resistenza al Fuoco ai sensi norma DIN (materiali edili)	B 2
Confezione	Confezione da 28 kg (componenti fluidi da 21 kg e componenti in polvere in sacchetti da 7 kg)
Immagazzinaggio	Stoccaggio in luogo asciutto, non ghiacciato e a temperature non costantemente superiori a + 30 °C
Conservazione	almeno 9 mesi

- Prodotto bicomponente in secchio da 28 kg esente da solventi
- Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C

Consumi:

- Come "mano di fondo" o "primer" (diluito in acqua in rapporto di circa 1:8) = circa 0,15 kg/mq
- Come "collante" = circa 3,5 - 4,5 kg/mq
- Come "rasante" = circa 1,5 kg/mq

N. art. 6278/4 PCI Bauprodukte AG

Decorus s.a.s.
di Dott. Alessio Masini & C.
Via delle Cateratte, 82
57122 Livorno (LI)

Partita I.V.A. 01534600497

Tel: 0586 323666
Cell: 320.4762391
web: www.decorus.it
mail: info@decorus.it