

ThermoPlan TS 13

Scheda Tecnica

Denominazione del prodotto
per il mercato italiano:




Decorus

secondo UNI EN 771-1 Prodotti Categoria I

Blocco rettificato di laterizio

- » Densità 750 kg/m³
- » Classe di resistenza $f_{bm} = 12 \text{ N/mm}^2$
- » Percentuale di foratura $\leq 45\%$
- » Resistenza caratteristica a compressione della muratura $f_k = 6 \text{ N/mm}^2$
- » Resistenza caratteristica a taglio muratura $F_{vko} 0,55 \text{ N/mm}^2$



Fattore di resistenza $\mu = 5/10$
Calore specifico $J/(kg \cdot K) = 1000$

Dati Tecnici:

SPESSORE MURATURA		36,5	42,5	49,0
Misure dei blocchi:				
lunghezza	(mm)	247	247	247
spessore	(mm)	365	425	490
altezza	(mm)	249	249	249
Fabbisogno dei blocchi	(pezzi/m ³)	44	38	33
	(pezzi/m ²)	16	16	16
ISOLAMENTO TERMICO:				
Conducibilità termica $\lambda_{eq} = 0,010 \text{ W/mK}^1$				
Valore di trasmittanza termica U^1	W/m ² K	0,24	0,20	0,18
ISOLAMENTO ACUSTICO				
Massa	(kg/m ²)	230	265	305
R_w	dB	56	58	60
RESISTENZA AL FUOCO²⁾				
Classe di resistenza al fuoco		A1	A1	A1
INERZIA TERMICA:				
Trasmittanza termica periodica YIE	(W/m ² K)	0,004	0,001	0,000
Sfasamento	ore	23	27	32

*1) Valore senza maggiorazione per la comparazione con prodotti della Concorrenza.

*2) intonaco esterno a base calce sp. 2 cm ($\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$) ed intonaco interno a base calce sp. 1,5 cm ($\lambda = 0,50 \text{ W/mK}$)

²⁾ secondo quanto stabilito nell'allegato D del D.M. 16/02/07 e nella Circolare ministeriale dei VVF Prot. n.1968, 15 febbraio 2008.
Il Produttore si riserva di apportare modifiche, senza alcun preavviso, ai valori indicati